DuraClear Sealant Instructions

DuraClear Sealant is for use as a protective coating over Water Transfer/Hydro Graphics. DuraClear penetrates the film and creates a better bond between the graphics and the firearm. DuraClear creates a protective coating that will not scratch or chip. It will keep your graphics from wearing or rubbing off over time.

1) Clean firearm with LCW NST Cleaner/Degreaser (Do NOT use any organic solvents)
2) Allow to completely dry
3) Shake DuraClear for at least three minutes after hearing the rattling ball
4) Mix DuraClear and Hardener in a ratio of 12:1
5) Apply DuraClear with any air brush or small spray gun to a test spot or on a scrap piece.
6) Once you are sure you are not experiencing any difficulties spraying, spray your entire firearm.
7) Clean your spray equipment with DuraCoat Reducer
8) Allow DuraClear to dry overnight before reassembling or handling.
9) DuraClear will take several weeks to be fully cured but your firearm can be carefully used before then. Do NOT apply any oils or cleaners to the firearm during the first few weeks.

If you are experiencing any difficulties, please call us at 800-830-6677.

Troubleshooting:

- If you are experiencing fogginess or roughness, try applying in heavier coats or holding your sprayer closer to the part you are spraying. Weather may affect DuraClear so if it is very humid we recommend waiting until there is less moisture in the air.

- We always recommend testing the DuraClear on a scrap piece of metal or plastic prior to applying it to your firearm.

Always wear protective gloves, eyewear, and an approved respirator. Be in a well-ventilated area. Read all warnings and first aid information, and read and follow all instructions when using any DuraCoat® products.

Mode d’emploi pour le scellant DuraClear

Le scellant DuraClear est utilisé comme revêtement protecteur pour les illustrations par transfert d’eau/à l’eau. DuraClear pénètre dans la pellicule et crée une meilleure adhérence entre les illustrations et l’arme à feu. DuraClear crée un revêtement protecteur qui ne s’égratigne ni ne pèle. Il empêchera vos illustrations de s’user ou de s’effacer au cours du temps.

1) Nettoyez l’arme à feu avec le nettoyant/dégraisseur LCW NST (n’utilisez PAS de solvants biologiques)
2) Laissez sécher complètement
3) Remuez DuraClear pendant au moins trois minutes après avoir entendu le bruit de la petite boule
4) Mélangez DuraClear et le durcisseur dans un ratio de 12:1
5) Appliquez DuraClear avec toute brosse à air ou petit pistolet pulvérisateur sur un endroit discret pour tester ou sur un bout de métal ou de plastique à jeter
6) Lorsque vous êtes sûr que vous n’éprouvez pas de difficulté à pulvériser, pulvérisez toute votre arme à feu
7) Nettoyez votre équipement de pulvérisation avec le réducteur DuraCoat
8) Laissez sécher DuraClear toute la nuit avant de réassembler et de manipuler
9) DuraClear prendra plusieurs semaines à sécher complètement, mais votre arme à feu peut être utilisée soigneusement avant ce temps. N’appliquez PAS d’huile ou de nettoyant pendant quelques semaines.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez nous téléphoner au 800 830-6677.

Résolutions de problèmes :

– Si vous obtenez de la brume ou de la rugosité, essayez d’appliquer des recouvrements plus épais ou de tenir votre pulvérisateur plus près de la partie que vous pulvérisez. La température peut affecter DuraClear donc s’il fait très humide, nous recommandons d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait moins d’humidité dans l’air.

– Nous recommandons toujours de tester DuraClear sur un bout de métal ou de plastique à jeter avant d’appoiquer sur votre arme à feu.

Portez toujours des gants, des lunettes de protection et un respirateur approuvé. Travaillez dans un endroit bien aéré. Lisez tous les avertissements et les renseignements de premiers soins. Lisez et respectez toutes les instructions avant d’utiliser tout produit DuraCoat®.